

## TECHNISCHE FICHE

# AGUAPLAST<sup>®</sup>

## EXTERIOR

### Vulmiddel voor herstellingen en pleisterwerk buiten, poedervorm

- Uitstekende hardheid
- Wit kleur en Fijne afwerking
- Lange gebruikstijd: 2 uur

#### Eigenschappen en voordelen

- Zorgt voor een erg fijn en glad oppervlak, ideaal als ondergrond voor alle types buiten verf.
- Wit kleur. Duldt kleurstoffen die bestand zijn tegen cement.
- Lange gebruikstijd: 2 uur.
- Bevat harsen die de aanhechting op minerale ondergronden vergemakkelijken.
- Hoge capaciteit voor dichtstoppen.
- Gemakkelijk aan te brengen.

#### Toepassingsgebieden

Beton, baksteen, steen en cement op buiten- en binnenmuren:

- Stuclagen en gladde lagen op beton, baksteen, steen en cement.
- Dichtstoppen van gaten en barsten.
- Bevestiging en verankering.
- Herstellingen van balkons, hoeken, kroonlijsten, etc.

#### Vorbereiding van de ondergrond en toepassing

##### 1. Ondergrond

De ondergrond moet schoon, ongeschonden en vet- en wasvrij zijn. De ondergrond moet stevig zijn en slecht aangehechte oude verflagen moeten worden afgebeten. Op een zeer absorberende ondergrond een primer aanbrengen. De metalen delen met een roestwerende primer beschermen. De ondergrond eerst vochtig maken alvorens het product aan te brengen. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond. **Niet op gips toepassen.** Het is aangeraden de zwakke punten te verstevigen met glasvezelnet ; structurele voegen, voegen tussen verschillende materialen etc.

##### 2. Toepassing

Eén deel water per 3 delen poeder toevoegen en mengen tot een zachte en homogene pasta wordt bekomen. 15 minuten laten inwerken. Deze pasta kan gedurende 2 uur bij 20°C worden gebruikt. Niet te gebruiken in direct fel zonlicht. Voor belangrijke opvullingen moet het product met zand van 0-4 mm korrel in een verhouding van 2 tot 1 worden gemengd.

##### 3. Gereedschap

Truweel of spatel. Onmiddellijk na gebruik reinigen. Handschoenen gebruiken.

##### 4. Bewaring

In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, min. 12 maanden.

# AGUAPLAST EXTERIOR

## Technische eigenschappen

Product		Technische eigenschappen	
Verpakking	Doos 1,5 Kg – 6 Kg Versterkte zak 20 kg met handvat	Classificatie	AFNOR NFT 36 005 Familie IV Klasse 4b: Buitencoating van verf in waterachtige toestand
Vorm	Poeder	Bindmiddel	Harsen
Kleur	Wit kleur. Dultt kleurstoffen die bestand zijn tegen cement.	Dichtheid	ong. 1,50 g/cm <sup>3</sup>
Bewaring	Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen.	Korrel dikte	< 500µ
<b>Toepassing</b>		pH	12,5 ± 1
Temperatuur	5 tot 30°C	Hardheid	61 Shore C
Consumptie	± 1,5 kg poeder x m <sup>2</sup> x mm dikte	<b>Verwijdering</b>	Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie.
Verhouding poeder/water	1 kg poeder - 0,35 L water		
Werkijd	2 uur bij 20°C		
Overschilderen	48 uur		
Dikte per laag	5 mm		
Reiniging van het materiaal	Met water, onmiddellijk na gebruik		

Ref. 789: 1,5 KG  
Ref. 788: 6 KG



Ref. 787: 20 KG



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.

L-80

**Beissier**

**BEISSIER, S.A.**  
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA  
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es

