

# AGUAPLAST®

## FACHADAS

### RAPID FASSADE

#### Lichtgewicht plamuur voor gevels, voor elke ondergrond

- Uitstekende aanhechting op elke ondergrond
- Zeer goed schuurbaar
- Overschilderen in 12 uur

#### Eigenschappen en voordelen

- **Droogt zeer snel:** Kan na 4 uur geschuurd worden, en is na 12 uur overschilderbaar, zonder risico van kleurverschil of uitslaan.
- Gemakkelijk verwerkbaar, kleeft goed aan het gereedschap, vlot uitstrijkbaar, zeer goed schuurbaar.
- Kan vers op vers verwerkt worden.
- Uitzonderlijke hechting op alle ondergronden buiten, zelfs op niet absorberende ondergronden zoals oude verflagen, tegels en geglazuurde oppervlakken.
- Kan in dunne of dikkere lagen tot 4 mm aangebracht worden met een zeer fijne afwerking die overschilderd kan worden met ieder type van buitenverf.

#### Toepassingsgebieden

Herstellingen op elke ondergrond, zowel binnen als buiten:

- Uitvlakken van ruwe ondergronden, betegelde of geglazuurde ondergronden, oude verflagen, en herstellen van bepleistering alvorens te schilderen.
- Geschikt voor iedere ondergrond buiten: cement, beton, cellenbeton, vezelcement, steen, crépis, geglazuurde oppervlakken, tegels, kalk, plaaster, oude verflagen.

# TECHNISCHE FICHE

## Toepassingsgebieden d'application



## Vorbereitung van de ondergrond en toepassing

### 1. Ondergrond

De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en geschikt om gewicht te dragen. Algen en schimmels verwijderen. Reinigen en vetvlekken, was, nicotine en andere ontkistingsmiddelen verwijderen. Broze ondergrond verwijderen en oude, afbladderende verf decaperen. Zachte ondergrond verstevigen met een doordringende verharder. Bescherm en isoleer metalen delen met anti-corrosie primer. Het is aanbevolen om een versteviging in glasvezel aan te brengen op kritische punten in de gevel, zoals aansluitvoegen en structuurvoegen. Bij het gebruik op geglazuurde oppervlakken is het verwerken van glasvezelversteviging in de massa aanbevolen, met een overlapping van 5 cm op de voegen.

### 2. Toepassing

Voeg 1 kg poeder toe per 0.35 L water. Goed doormengen, bij voorkeur met een elektrische menger, om een homogene pasta zonder klonters te bekomen. Deze pasta kan gedurende 45 minuten bij 20°C verwerkt worden. De pasta niet meer roeren wanneer deze begint uit te harden.

### 3. Gereedschap

Aanbrengen met roestvrij spatel of truweel. Gereedschap reinigen met water.

### 4. Bewaring

In de originele, gesloten verpakking, beschut tegen zon, vorst en vocht, min. 12 maanden.

### 5. Voorzorgsmaatregelen

Niet te gebruiken op permanent vochtige ondergronden. Het product moet overschilderd worden.

# TECHNISCHE FICHE

## Technische eigenschappen

Product		Technische eigenschappen	
Verpakking	Zak 5 Kg - 15 kg met handvat	Classificatie	AFNOR NFT 36 005 Familie IV Klasse 4b: Buitenvulmiddel van verf in waterachtige toestand.
Vorm	Poeder	Bindmiddel	Hydraulische bindmiddelen een synthetische harsen.
Kleur	Wit. Verdraagt universele kleurstoffen	Dichtheid	Poeder Ongeveer 0,80 g/cm <sup>3</sup> Pasta Ongeveer 1,40 g/cm <sup>3</sup>
Bewaring	Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen.	Korrel dikte	< 200µ (fijn)
<b>Toepassing</b>		pH	11 in pasta, 9 na 24 uur
Temperatuur	5 tot 30 ° C	Aanhechting	Conform NFP 18840 Beton > 1,5 mPa
Consumptie	± 1,0 kg poeder x m <sup>2</sup> x mm dikte	Waterretentie	99,3%
Verhouding	1 kg poeder - 0,35 l water	<b>Verwijdering</b>	Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie.
Werktijd	45 minuten		
Droogtijd	Na 4 uur schuurbaar		
Overschilderen	12 uur		
Dikte per laag	4 mm		
Materiaal reinigen	Met water onmiddellijk na gebruik		

**Ref.**  
3672 Zak 5 KG  
792 Zak 15 KG

**Pallet**  
140 Box  
48 Zak



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.

**Beissier**

**BEISSIER, S.A.**  
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA  
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es

