TECHNISCHE FICHE

AGUAPLAST® STANDARD PROFESIONAL

Fijne plamuur voor vlak maken, gebruiksklaar

- Zeer fijne afwerking
- Uitstekende aanhechting
- Gemakkelijk glad te schuren

Eigenschappen en voordelen

- Het bekomen van een zeer fijn en glad oppervlak, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen.
- Uitstekende aanhechting op bouwmaterialen en ondergronden als: pleister, gipsplaat, beton, cement, stuc, hout…
- Hoge hardheid en cohesie.
- Beperkt de absorptie van de ondergrond en de consumptie van verf.
- Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect.
- Gemakkelijk glad te schuren.
- Schimmelwerend.

Toepassingsgebieden

Absorberende ondergrond binnen: pleister, gipsplaat, pleisterwerk, cement, beton, hout, enz.:

- bepleisteren van nieuwe muren : geeft een zeer glad en fijn oppervlak om te overschilderen.
- bepleisteren en renoveren van muren na verwijdering van behang.
- Verwijderen van foutjes in het oppervlak: krassen, gaatjes, gaten van spijkers…
- Dichtstoppen van mogelijke oneffenheden in hout, vooraleer verf aan te brengen.
- Decoratieve afwerking in de massa met rol of andere decoratieve hulpmiddelen.

Voorbereiding van de ondergrond en toepassing

1. Ondergrond
De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en vrij van stof en vet. Zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond.

2. Toepassing
Gebruiksklaar.

3. Gereedschap
Truweel of spatel. Reinigen met water.

4. Bewaring
In de originele, goed gesloten verpakking, beschut tegen zon, vorst en vocht, minimum 12 maanden.

AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL

Technische eigenschappen

Product

Verpakking	Plastic emmer 15 Kg – 25 Kg
Vorm	Gebruiksklare pasta
Kleur	Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.
Geur	Lavendelparfum
Bewaring	Goed gesloten, beschut tegen vocht en extreme temperaturen.

Technische eigenschappen

Classificatie	AFNOR NFT 36 005 Familie III Klasse 2: Binnencoating van verf in wachterachtige toestand
Bindmiddel	Oplosbare polymeren in waterachtige toestand
Verdunner	Water
Dichtheid	Ongeveer 1,75 g/cm3
Korreldikte	< 100µ (zeer fijn)
Aanhechting	Conform AFNOR 30 608

Toepassing

Temperatuur	5 tot 30 º C
Consumptie	±1,75 kg/m2 per mm dikte
Werktijd	Zonder beperking
Droogtijd	30 minuten in laag van 0,2 mm
(23ºC – 65% vochtigheid)	24 uur in laag van 1 mm 48 uur in laag van 2 mm
Overschilderen	Indien volledig droog
Dikte per laag	2 mm
Reiniging van het materiaal	Met water, onmiddellijk na gebruik.

Verwijdering

Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie.

Ref. 743: 15 KG
Ref. 825: 25 KG

Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave. M-20

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRENTERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es