

## TECHNISCHE FICHE

# AGUAPLAST<sup>®</sup> STANDARD

### Fijne plamuur voor gladstrijken en afwerken, in poedervorm

- Fijne afwerking
- Zeer goede aanhechting
- Gemakkelijk te bewerken

#### Eigenschappen en voordelen

- Zorgt voor een erg fijn en glad oppervlak, ideaal als ondergrond voor alle types verf en behangpapier.
- Uitstekende hechting, hardheid en cohesie.
- Vermindert de absorptie van de ondergrond en helpt zo verf te besparen.
- Eenvoudig te bereiden en te mengen.
- Onmiddellijk gebruiken.
- Gemakkelijk aan te brengen en uit te strijken.
- Snel en gemakkelijk te schuren.
- Dampdoorlatend.
- Schimmelwerend.

#### Toepassingsgebieden

Absorberende ondergrond binnen: pleister, bepleistering, gipskartonplaten, cement, betom, hout, enz:

- Het glad maken van nieuwe oppervlakken alvorens verf of behangpapier aan te brengen.
- Het glad en effen maken van de ondergrond na het verwijderen van het oude behangpapier.
- Vullen van kleine gaatjes en scheuren.
- Dichtstoppen van mogelijke oneffenheden in hout, vooraleer verf aan te brengen.
- Decoratieve afwerking in de massa met rol of andere decoratieve hulpmiddelen.

#### Vorbereitung van de ondergrond en toepassing

##### 1. Ondergrond

De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en vrij van stof en vet. Zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond.

##### 2. Toepassing

Bij voorkeur mengen met een agitator, 1 kg

poeder per 0,4 L water; het water toevoegen in kleine hoeveelheden tot een homogene pasta zonder klonters bekomen wordt. Onmiddellijk gebruiken.

##### 3. Gereedschap

Truweel of spatel. Reinigen met water.

##### 4. Bewaring

In de originele, gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, minimum 12 maanden.

## AGUAPLAST STANDARD

### Technische eigenschappen

|                   |  |                                       |   |
|-------------------|--|---------------------------------------|---|
| <b>Product</b>    |  | <b>Toepassing</b>                     |   |
| Verpakking        | Doos 300 gr– 1 Kg – 2 Kg – 5 Kg<br>Versterkte zak 15kg met handvat                             | Temperatuur                           | 5 tot 30°C  |
| Vorm              | Poeder   | Consumptie                            | ± 1,1kg poeder x m2 x mm dikte  |
| Kleur             | Wit. Verdraagt universele<br>kleurstoffen.   | Verhouding<br>poeder/water            | 1 kg poeder - 0,4 L water   |
| Geur              | Lavendelparfum   | Werktijd                              | 6 uur   |
| Bewaring          | Goed gesloten, beschermt tegen<br>vocht en extreme temperaturen.                               | Droogtijd<br>(23°C – 65% vochtigheid) | 2-4 uur x mm<br>30 minuten in laag van 0,2 mm<br>24 uur in laag van 5 mm                          |
| <b>Technische</b> | <b>Eigenschappen</b>   | Overschilderen                        | Na de droogtijd   |
| Classificatie     | AFNOR NFT 36 005 Familie III<br>klasse 2: Binnenvulmiddel van<br>verf in waterachtige toestand | Dikte per laag                        | 5 mm  |
| Bindmiddel        | Oplosbare polymeren in<br>waterachtige toestand  | Reiniging van het<br>materiaal        | Met water, onmiddellijk na gebruik<br>(om reactie van Beton Repair in<br>het water te vermijden). |
| Dichtheid         | Ong. 0,70 g/cm3  | <b>Verwijdering</b>                   | Zie de overeenkomstige fiche met<br>veiligheidsinformatie.  |
| Korrel dikte      | < 200µ (fijn)  |                                       |   |
| Aanhechting       | Conform AFNOR 30 608   |                                       |   |

Ref. 832: 300 GR.  
Ref. 831: 1 KG  
Ref. 830: 2 KG  
Ref. 829: 5 KG



Ref. 792: 15 KG



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.

L-10

**Beissier**

**BEISSIER, S.A.**  
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA  
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es

