

TECHNISCHE FICHE

AGUAPLAST[®]

SUPER REPARADOR
MASILLA **UNIVERSAL**

Universele egalisatiepasta

- Unieke aanhechting op alle moeilijke ondergronden
- Zeer fijne afwerking
- Waterbestendig

Eigenschappen en voordelen

- Geeft een zeer glad, fijn en hard oppervlak, geschikt om alle types verf op aan te brengen.
- Uitzonderlijke aanhechting op elke moeilijke ondergrond, vb. geschilderde oppervlakken, tegelvloeren, glasvezelpasta, polystyreen, kurk, glas, vinylpapier, andere niet absorberende oppervlakken...
- Water- en vochtbestendig.
- Zonder krimp, barsten of verzakking.
- Kan beschilderd worden met elk type muurverf.
- Gemakkelijk toe te passen en glad te schuren.
- Schimmelwerend.

Toepassingsgebieden

Binnen en buiten:

- plamuren en nivelleren van moeilijke ondergronden: geverfde oppervlakken, tegelvloeren, glas, glasvezelpasta, polystyreen, kurk, vinylpapier en andere niet absorberende oppervlakken.
- plamuren van vochtige ruimtes: wasruimtes, douches, keukens, enz.
- Dichtstoppen en afwerken van tegelvoegen.
- Dichtstoppen van gaten en spleten op elke ondergrond: beton, pleister, hout, celbeton, kurk, enz.

Vorbereitung van de ondergrond en toepassing

1. Ondergrond

De ondergrond moet droog en gereinigd zijn, en vrij van stof en vet. Zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op een permanent vochtige ondergrond.

2. Toepassing

Gebruiksklaar.

Toepassen in diktes van 1 tot 2 mm. Voor diktes van meer dan 2 mm, in meerdere lagen aanbrengen.

3. Gereedschap

Truweel of spatel. Reinigen met water.

4. Bewaring

In de originele, goed gesloten verpakking, beschut tegen zon, vorst en vocht, min. 12 maanden.

AGUAPLAST UNIVERSAL

Technische eigenschappen

Product		Toepassing	
Verpakking	Plastic zak 500 gr Plastic emmer 1 Kg – 5 Kg	Temperatuur	5 tot 30°C
Vorm	Gebruiksklare pasta	Consumptie	±1,6 kg/m ² per mm dikte
Kleur	Wit. Verdraagt universele kleurstoffen	Werktijd	Zonder beperking
Geur	Lavendelparfum	Droogtijd (23°C – 65% vochtigheid)	24 uur per 2 mm dikte
Bewaring	Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen	Overschilderen	indien volledig droog.
		Dikte per laag	2 mm
		Reiniging van het materiaal	Met water, onmiddellijk na gebruik
Technische eigenschappen			
Classificatie	AFNOR NFT 36 005 Familie IV Klasse 4b: Buitencoating van verf in waterachtige toestand	Verwijdering	Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie.
Bindmiddel	Acrylcopolymeren		
Verdunner	Water		
Dichtheid	Ong. 1,60 g/cm ³		
Korrel dikte	< 200µ (fijn)		
Aanhechting	Conform AFNOR 30 608		

Ref. 1353: 200 ML.



Ref. 3040: 500 GR.



Ref. 813: 1 KG
Ref. 812: 5 KG



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.

M-100

Beissier

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es

